

## コンクリート用練混ぜ水の品質基準(JSCE-B 101-2013)

項目	土木学会規準	JIS A 5308
	品質	品質
懸濁物質の量	2g/L以下	2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量	1g/L以下	1g/L以下
塩化物イオン (Cl <sup>-</sup> ) の量	200ppm以下	200ppm以下
水素イオン濃度 (pH)	5.8~8.6	-
セメントの凝結時間の差	-	始発は30分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比	材齢1日、7日および28日で90%以上	材齢7日、28日で90%以上
空気量の増分	±1%	-